



PREPARACIONES

Superficie de la pared: Prepararla en caso necesario con un aislante acrílico al agua, aplicar con un rulo o pincel el Primer Colori da Vivere y si será necesario posibilidad de disolución con un 10% de agua.

Consumo medio: 10 mq/litro

Preparación del color: Seleccionar el Cup Color y después de haberlo mezclado, agregar a una de las Bases Colori da Vivere, la cantidad necesaria de acuerdo a la tonalidad deseada, mezclando con cuidado a mano hasta obtener uniformidad de color. No usar agitadores mecánicos.

APLICACIONES

Aplicación a efecto impresión: Este tipo de acabado se obtiene con las bases Colori da Vivere **TERRA, SOLE y LUNA**. Con el guante humedecido abundantemente con el producto preparado, se inicia la aplicación con movimientos espontáneos sobre la pared, deslizando de arriba hacia abajo; para las esquinas ayudarse con un pincel. Cuando el producto se consume sobre el guante, humectar de nuevo con abundante producto y seguir deslizando de la misma forma. La apariencia del producto será ligeramente gofrado y mojado; después de 20/ 25 minutos la superficie de la pared comienza a secar, es el momento de iniciar el proceso de envejecimiento. Con el guante prácticamente limpio; deslizar nuevamente acariciando dulcemente las paredes para lograr uniformidad del acabado aumentando los contrastes pero suavizando las hendiduras. Para crear más brillo a las bases SOLE y LUNA, una vez que seca limar o presionar la pared con un cepillo plástico.

Consumo medio: 8 mq/litro

Aplicación a efecto Velato: Este acabado se obtiene utilizando la base Colori da Vivere **TERRA**. Usando el guante, humectar la superficie con poco producto. Iniciar la aplicación con movimientos espontáneos de arriba hacia abajo, distribuyendo sobre la pared capas sutiles del producto con una leve presión, tenga la atención de esfumar con cuidado las juntas. Continuar hasta terminar la pared. Si se desea aumentar el tono del color, aplicar una segunda mano después de haber verificado que la primera se ha secado. Donde necesario, en las esquinas ayudarse con un pincel.

Consumo medio: 16 mq/litro

Aplicación a efecto VENERE: Este tipo de acabado puede ser realizado con un pincel o guante en base al efecto deseado. Después de la preparación de las paredes se aplica la primera mano a pincel o guante con movimientos irregulares y cruzados hasta cubrir completamente la pared. Después de 4/6 horas una vez que estará seco; se aplica nuevamente el producto siempre de manera irregular y cubriendo en modo uniforme toda la superficie, creando así con el movimiento de las manos un efecto metalizado y de contrastes satinados.

Consumo medio: 9 mq/litro (para las dos manos)

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

PRIMER – Pre base acrílica al agua para interiores, no contiene solventes. Es necesario proteger el producto contra el congelamiento y de temperaturas superiores a 40°. Se aplica a rulo o pincel. Puede ser disuelto si será necesario hasta un 10% con agua. Seca al tacto después de 3/ 6 horas, seca completamente entre 7 / 10 días. Confecciones de 2.5 y 5.0 litros **Consumo medio: 10 mq/litro**. VOC: max30 g/l (max permitido 50g/l 2007 – 30g/litro 2010 – cat A/g)

CUP COLOR – Colorante al agua a base de óxidos. Conserve el producto contra el congelamiento y temperaturas superiores a los 40°, mezcle antes del uso. Envase de 100ml. VOC: max20 g/l (max permitido 300g/l 2007 – 200g/l 2010 – cat A/l)

TERRA – SOLE – LUNA - Acabados acrílicos al agua para interiores, lavables y transpirantes, no contienen solventes. Conserve el producto contra el congelamiento y temperaturas superiores a 40°. Se aplica con un guante, no debe ser disuelto, la preparación está lista para el uso. Seca al tacto después de 4/8 horas; completamente después de 10 /15 días. Envases de 1- 2.5 y 5 litros. **Consumo medio: (ver modo de aplicación)**. VOC: max50g/l (max permitido 300g/l 2007 – 200g/l 2010 – cat A/l)

VENERE – Acabado acrílico al agua para interiores, lavable, de efecto metalizado cubriente. No contiene solventes. Conserve el producto contra el congelamiento y temperaturas superiores a 40°. Aplique dos manos a pincel o guante según el efecto deseado. Seca al tacto en 4 / 6 horas, completamente después de 10/15 días. Envases de 1- 2.5 y 5 litros. **Consumo medio: 9 mq/litro (para las dos manos)** VOC: max50 g/l (max permitido 300g/l 2007 – 200g/l 2010 – cat A/l)

COLOREVOLUTION S.r.l.

Sede legale: via L. Settembrini, 52 - 20124 Milano (MI)

Sede operativa: via Locatelli, 38 - 20054 Nova Milanese (MI)

tel. +39.0362.459317 fax. +39.0362.452387

Cap. soc. €. 50.000,00 i.v. Iscrizione C.C. Milano / Cod. Fisc. / Part. IVA IT 04898240967

info@colorevolution.it - colorevolution.it